SCHEDA TECNICA**STUCCO METALLICO**

Stucco a base di resine poliestere di media flessibilità ideale per tutti i lavori di carrozzeria e non solo. È compatibile su tutte le lamiere. Ottima aderenza anche con grossi spessori. Facile da applicare, essicca rapidamente con ottima carteggiabilità finale.

Impiego: Applicare il prodotto su una superficie pulita, sgrassata e irruvidita dopo aver miscelato lo stucco con il catalizzatore secondo la percentuale indicata. Una volta indurito si può procedere a carteggiare il supporto. Non accelerare l'indurimento utilizzando stufette o irraggiamento a infrarossi. Non utilizzare su supporti termoplastici, supporti antiruggine, vernici e ghisa sgrassata. Non rimettere il prodotto miscelato con il catalizzatore all'interno della confezione.

METAL STUCK

Polyester resin based filler with medium flexibility suitable for all bodywork and not only. It is compatible on all metal sheets. Excellent gripeven on thicknesses. Easy to apply, it dries quickly and it is easy to sand.

Application: Apply the product on a clean, degreased and roughened surface after mixing the filler with the hardener according to the suggested percentage. Once cured, it is possible to sand the surface. Do not accelerate curing with heaters or infrared radiation. Do not use on thermoplastic and anti rust surface, paint and degreased cast iron.

Do not return the product mixed with the catalyst into the can.

MODO D'USO: Le parti da stuccare e stuccare devono essere pulite, prive di polvere e perfettamente asciutte. Aggiungere l'induritore al mastice in base alla temperatura ambiente e ai tempi di pot-life desiderati. Mescolare bene. A 20°C usare il 2% di induritore: pot-life 8 min. Impastare accuratamente i due componenti ed applicare facendo aderire lo stucco al metallo. A polimerizzazione avvenuta, lo stucco è levigabile dopo 2 ore.

CONFEZIONE

Barattolo gr 500 + 20 G INDURENTE	Scatola	12 pezzi
-----------------------------------	---------	----------