



# FINISCOL

FINISCOL Srl  
Via Monte Ferrante, 17 - 24020 COLERE (Bg) Italy  
Tel 0346/54.079 - Fax 0346/53.134

PRODUZIONE COLLANTI - SIGILLANTI - DETERGENTI - PRODOTTI CHIMICI E AUSILIARI PER INDUSTRIA, LEGNO, EDILIZIA, FERRAMENTA, COLORIFICI, AUTO CASA, HOBBY. PRODOTTI IGIENICI PER RISTORANTI, BAR, ALBERGHI COMUNITA'. TUTTO PER L'ANTINFORTUNISTICA.

www.finiscal.com - info@finiscal.com  
Cod. Fisc. e P. IVA 01832440166 - Cap. Soc. € 60.400,00 i.v.  
Reg. Imp. Bg n. 33236 - R.E.A. BG N° 240433

## SCHEMA TECNICA

### WOODKOL 55 D3

Resina in dispersione al 55% di polivinilacetato, specifica per l'incollaggio di manufatti in legno. Resistente all'acqua. Indicata per lavori esterni (serramenti). Rapida asciugatura. Una volta essiccato il film risulta trasparente. RISPONDE ALLE ESIGENZE DEL GRUPPO D3 (DIN EN 204).

#### WOODKOL 55

*Dispersion resin with 55% polyvinyl acetate specifically for wooden articles. Water resistant. Recommended for outdoor jobs. Quick drying. Remains transparent after drying. COMPLIES WITH REQUIREMENTS OF GROUP D3 (DIN EN 204).*

#### APPLICAZIONE

Adesivo mono componente secondo EAN204 "Valutazione riguardanti adesivi per l'incollaggio di legno e manufatti in legno" e soddisfa le richieste del gruppo D3. Ha un potere di presa molto rapido e dà luogo ad una linea collante incolore anche su legni trattati. Viene utilizzato con procedimenti sia a caldo che a freddo, nell'accoppiamento di superfici. Per accelerare il tempo di presa si può utilizzare anche l'energia ad alta frequenza, ma occorre tuttavia tenere presente che, in seguito al rialzo della temperatura, possono verificarsi variazioni di colore che, in caso di legni chiari, rendono visibile la linea collante. Per la sua composizione non è soggetto a classificazione ai sensi della normativa sulle sostanze pericolose del 16.12.87.

#### CARATTERISTICHE PARTICOLARI

Materia prima di base	COPOLIMERO ACETOVINILICO IN EMULSIONE
Colore	BIANCASTRO
Peso specifico	1,09 g/cm <sup>3</sup> (+/-5%)
Viscosità Brookfield	15000 - 16000 mPas.s
Residuo secco	52 (+/-1%)
PH	Da 2,5 a 3,5
Tempo aperto	5 minuti
Tempo di presa	iniziale 10/15 min. finale 24 ore
Resa	100 - 150 gr/m <sup>2</sup>
Resistenza alla temperatura	Fino a 100° C/0° C
Stoccaggio	12 mesi

#### OSSERVAZIONI

Conservare il collante in recipienti a chiusura ermetica e in locali asciutti e ventilati. TEME IL GELO.

#### CONFEZIONE

Flacone gr. 500	Scatola	12 pezzi
Flacone kg. 1	Scatola	12 pezzi
Secchiello kg. 5	Scatola	2 pezzi
Secchiello kg. 10		
Secchiello kg. 25		

**CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA**: la merce viaggia a rischio e pericolo del committente. Trascorsi otto giorni dal ricevimento non si accettano reclami. I prodotti da noi forniti hanno le caratteristiche indicate sui nostri notiziari, se esistenti, e risultano normalmente idonei allo scopo indicato negli stessi. Tuttavia, poiché non possiamo verificare tutte le applicazioni nelle quali il prodotto è utilizzato, ne le condizioni della messa in opera, non ci assumiamo alcuna responsabilità in merito all'idoneità del prodotto. È compito dell'utilizzatore verificare, sotto la propria responsabilità, se il prodotto descritto si presta in maniera appropriata all'uso per cui è destinato ed effettuare prove preliminari o qualunque altra azione necessaria. I pagamenti fatti ai ns. rappresentanti o dipendenti che non siano muniti di ns. autorizzazione scritta non sono ritenuti validi. **Contributo CONAI assolto ove dovuto.**